

TEHOLEHTINEN OY

Rintamäenkatu 27 E 29, FIN-33820 Tampere

Puh. 044 739 2000

teho.lehtinen@teholehtinen.fi, www.teholehtinen.fi

tehon

since 1974

TRC-VESIKATTOTUOTTEET MIGHTYBRITE SILICONE ROOF PRIMER

1 (1)

Mightybrite Silicone Roof Primer (MSR Primer) on 2-komponenttinen, monikäyttöinen, väritön, vesiperustainen epoksi-pohjuste. VOC EPA 24 on 86 g/l. Se on tarkoitettu toimimaan tartunnan parantajana, yhtä hyvin myös estämään värjäytymistä, estämään bitumityyppisten katteiden liuotteita ja kaasuja nousemaan päälle kiinnitetyn pinnoitteen läpi.

MSR Primer varmistaa, että sen päälle pinnoitettu valkoinen Mightybrite Silicone Roof Coating säilyy valkoisena. Se soveltuu kaikkien silikonityyppisten katteiden tartuntapohjaksi.

MSR Primer tarvitaan katteille, joista liukenee kaasua, liuoksia tms. Tämä Primer sulkee näiden katteiden pinnat, niin että niistä haihtuvat aineet eivät värjäisi valkoista väriä. Se toimii myös myös betonipinnoilla höyrysulkuna sekä eliminoi silikonipinnoitteen kuoriutumisen seisovan veden alla.

MSR Primer käyttöohjeita: Puhdista pohja, anna sen kuivua. Sekoita pohjuste A- ja B-osat ensin mekaanisesti perusteellisesti. Levitä harjalla, siveltimellä tai lastalla tai ruiskulla. Sekoitettu pohjuste on käytettävä 4 tunnin kuluessa laskennallisesti +20°C. Viileällä avoika on pitempi ja kuumalla lyhempi.

Viimeistään 5 päivän aikana pohjusteen levityksestä on se pinnoitettava ensimmäisen kerran Mightybrite Silicone Roof Coating-pinnoitteella. Anna pohjusteen kuivua ensin vähintään 8 h. Käyttölämpötila on +5°C- + 40°C. Pohjuste kuivuu normaaliolosuhteissa +20°C 4...8 h aikana.

Ainemenekki: Menekki riippuu pohjan tasaisuudesta. Normaali laskennallinen menekki on 0,21 l/m².
Pakkauskoko: 1x18 litraa, A-osa ja B-osa.

Varastointi: Säilyy 1 vuoden astiat tiukasti suljettuna. Varastointilämpötila +2°C - +40°C. Ei saa jäätyä.
Puhdistukseen voi käyttää vettä ja saippuaa.

Käyttöturvallisuus: Käytä suojavaatetusta, käsineitä ja suojalaseja. Vältä ruiskutussumun hengittämistä. Iholta voi pestä saippualla ja vedellä. Jo menee silmiin, huuhtelee vedellä 15 min. Jos niellään, ei saa oksentaa, pidettävä pää ylhäällä, mentävä lääkäriin. Tuote ei ole palavaa. Käyttöturvatietoja ja tarkempia tuotetietoja on saatavana tehtaan edustajalta sekä valmistajan sivuilta www.texasrefinery.com/products/SDS